

Teknik Özellikler

Interflon Food Grease 000

Yarı akışkan gres

Endüstriyel dişli kutuları ve otomatik gres yağlama sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış MicPol® Teknolojisine sahip yarı akışkan gıda sınıfı gres. Akışkanlığı yağa yakın olup çok daha az sürtünme sağlamak için daha fazla "gövde"ye sahiptir. Dişli kutularındaki conta-
talara zarar vermez.

Şanzımanlarda güç tüketimini azaltır ve yağ değişim aralıklarını sıra dışı süre uzatır. Geleneksel yağ ve greslere nazaran sürtünmeyi ve aşınmayı çok daha iyi azaltabilen dayanıklı bir yağlama filmi oluşturur.

Interflon Food Grease 000, NSF-H1 gıdayla temasa uygunluk belgesine sahip olup NSF® listesindedir.

Uygulama alanları

Yavaş ila orta hızda çalışan endüstriyel dişli kutularının yağlanması, otomatik gres yağlamasına (6 mm'den büyük boru çapında) sahip rulmanlar, zincirler ve kızaklar gibi uygulamalar içindir. Progresif yağlama sistemlerine uygun değildir.

Sağladığı avantajlar

- Sürtünme ve aşınmanın azaltılmasında mükemmel kabiliyetli ve uzun ömürlüdür Yağ sıcaklığını ve enerji tüketimini azaltır
- Çok daha uzun yağ değişim süresi Üstün kesme kararlılığı
- Sızıntıları yok eder
- Yüksek düzeyde pas ve korozyon koruması

Kullanma talimatı

En iyi sonucu elde etmek için, kullanımdan önce uygulanacak yer temizlenmeli veya önceki yağdan arındırılmalıdır. Interflon Food Grease 000 lityum greslerle karıştırılamaz. Eğer bir merkezi yağlama sisteminde kullanılacaksa boru iç çapının 6 mm'den büyük olmasına dikkat edin. Merkezi yağlama sistemlerinde kullanıldığında filtreleri iptal etmeniz gerekecektir.

Özellik	Verim	Yöntem
Bileşim	Mineral yağlar karışımı, kalınlaştırıcı, katkı- kılar ve MicPol®	-
Renk	Beyaz	-
Yoğunluk 20°C	0.93 g/cm ³	-
En düşük uygulama sıcaklığı	0 (< 0°C sıcaklıktaki uygulamalar için, lütfen Teknik Danışmanınıza danışın)	-
En yüksek uygulama sıcaklığı	120°C	-
Üretim tarihi	Parti numarası 6 haneli bir sayıdan oluşur. Son 4 rakam, üretimin AA / YY'sini temsil eder.	-
Raf ömrü*	4 yıl	-
Baz yağ viskozitesi 40°C	220 cSt	ASTM D445
Bakır korozyonu	1b	ASTM D4048
Dn faktörü	250000	-
Damlamaktası	Yok	DIN 51801
Gres kodu	KPF00N-25	DIN 51825
NLGI recesi	000	ASTM D217
NSF kayıt numarası	119638	
NSF	H1	
ISO 21469	Evet	
Halal	Evet	
Kosher	Evet	

* Ambalajı açılmadan, oda sıcaklığında saklanması halinde. Ürün kalitesini garanti etmek için <0°C depolama sıcaklıklarından kaçınılmalıdır.

Bu teknik broşürdeki bilgilendirmeler güncel bilgi ve deneyimlerimize dayanmakta olup ürünlerimiz hakkında genel bir bilgi verme ve nasıl kullanılmalı gerektiğini amaçlamaktadır. Ürün özellikleri ile ilgili güvence veya belli bir uygulama için ürün uyumunu garanti etmemektedir. Kullanıcı belli uygulamalar için seçilen ürünle ilgili ön testleri yapma hakkına sahiptir. Ürünlerimizin kalitesi, Interflon Genel Satış Şartları altında garantilenmiştir. Interflon® ve MicPol®, Interflon BV, Hollanda'nın tescilli marka ve ürünleridir. Tipik özelliklerde, üretim esnasında makul toleranslar çerçevesinde minimal değişimler oluşabilir. Değişimler hiçbir şekilde ürünün performansında bir değişikliğe sebep olmaz. Üretici ürünlerinin teknik özelliklerini sürekli olarak iyileştirme çabası içinde olduğundan, burada belirtilen değerlerde önceden haber vermeksizin değişiklikler yapabilir. Değişiklikler yapabilir.