

## Teknik Özellikler

# Interflon Food Grease 2

### Çok amaçlı gıda gresi

Özellikle gıda ve içecek üretim makinelerinin yağlanması için MicPol® içeren yüksek performanslı, çok amaçlı gres. Çok sık yıkamanın gerektiği ortamlarda dahi aşınma, pas ve korozyona karşı benzersiz korumasıyla uzun gres değişim süresi sunarak, işletmenizde sorunsuz bir çalışma yaratır. Bakım sürelerini uzatarak servis, yağlama gideri ve enerji maliyetlerinizi düşürür.

Gıda, içecek ve ecza üretimindeki her türlü yüke maruz kalan, yavaş ve orta-hızlı devirli makine parçalarının genel yağlanması için özel olarak geliştirilmiştir. Aşırı nemli ortamlarda dahi aşınma, pas ve oksidasyona karşı mükemmel bir koruma sağlar.

Interflon Food Grease 2 arızı gıdayla temas normuna uygundur. gıdayla temasa uygunluk belgesine sahip olup NSF® listesindedir.

### Uygulama alanları

Gıda, içecek ve ecza üretiminde neredeyse her makineye uygun gres uygulamaları için geliştirilmiştir. Bu sanayilerde ve tekstil sanayisinde yavaş-orta devir aralığında çalışan rulmanlar, şaftlar, zincirler, kızaklar ve açık dişlilerdeki yağlanmasında kullanılır.

### Sağladığı avantajlar

- 🔗 Neredeyse tüm uygulamalar için tek bir universal gres
- 🔗 MicPol® içeren uzun ömürlü yağlama
- 🔗 Korozyona karşı mükemmel koruma
- 🔗 Su, buhar ve kirleticilere karşı dayanıklıdır Geride leke bırakmaz

### Kullanma talimatı

En iyi sonucu almak için uygulama yapılacak parçalar bir önceki yağdan temizlenip arındırılmalıdır.

Özellik	Verim	Yöntem
Bileşim	Mineral yağlar karışımı, kalınlaştırıcı, katkılar ve MicPol®	-
Renk	Beyaz	-
Yoğunluk 20°C	0.94 g/cm <sup>3</sup>	-
En düşük uygulama sıcaklığı	-20°C	-
En yüksek uygulama sıcaklığı	150°C	-
Üretim tarihi	Parti numarası 6 haneli bir sayıdan oluşur. Son 4 rakam, üretimin AA / YY'sini temsil eder.	-
Raf ömrü*	4 yıl	-
Baz yağ viskozitesi 40°C	400 cSt	ASTM D445
Bakır korozyonu	1b	ASTM D4048
Dn faktörü	250000	-
Damlamaktası	Yok	DIN 51801
Gres kodu	KPF2N-20	DIN 51825
NLGI recesi	2-3	ASTM D217
Oksidasyon dayanımı	14 kPa	DIN 51808
SKF Emcor distile su	0-0	DIN 51802
Suya dayanımı	1-90	-
Suyla yıkamaya dayanımı	0.02	ASTM D4049
NSF kayıt numarası	123822	
NSF	H1	
ISO 21469	Evet	
Halal	Evet	
Kosher	Evet	

\* Ambalajı açılmadan, oda sıcaklığında saklanması halinde. Ürün kalitesini garanti etmek için <0°C depolama sıcaklıklarından kaçınılmalıdır.

Bu teknik broşürdeki bilgilendirmeler güncel bilgi ve deneyimlerimize dayanmakta olup ürünlerimiz hakkında genel bir bilgi verme ve nasıl kullanılmalı gerektiğini amaçlamaktadır. Ürün özellikleri ile ilgili güvence veya belli bir uygulama için ürün uyumunu garanti etmemektedir. Kullanıcı belli uygulamalar için seçilen ürünle ilgili ön testleri yapma hakkına sahiptir. Ürünlerimizin kalitesi, Interflon Genel Satış Şartları altında garantilenmiştir. Interflon® ve MicPol®, Interflon BV, Hollanda'nın tescilli marka ve ürünleridir. Tipik özelliklerde, üretim esnasında makul toleranslar çerçevesinde minimal değişimler oluşabilir. Değişimler hiçbir şekilde ürünün performansında bir değişikliğe sebep olmaz. Üretici ürünlerinin teknik özelliklerini sürekli olarak iyileştirme çabası içinde olduğundan, burada belirtilen değerlerde önceden haber vermesizin değişiklikler yapabilir. değişiklikler yapabilir.